

Produktinformation:

Joint Filler 637

Specialspackel för skarvspackling av gipsskivor**Produktbeskrivning & användning:**

Joint Filler 637 är ett färdigblandat spackel, som är utvecklat speciellt för skarvspackling av gipsskivor inomhus i torra utrymmen.

Produkten är CE-märkt enligt EN13963, se prestandadeklaration för ytterligare information.

Joint Filler 637 uppfyller emissionskraven för M1-klassificering

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:

VAE-polymerdispersion

Kulör:

Grå

Konsistens:

Pastös

Densitet:

Ca 1,3 kg/liter

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Förvaras frostfritt.

Artikelnummer	Emballage
63710	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbart:

Ja

Beständighet:

Spacklet är inte vattenbeständigt.

Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar.

Applicering:

Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".
Applicera med spackel i skivornas försänkning. Placera skarvremsan i det våta spacklet, tryck till så att remsan överpacklas tunt. Spacklet ska vara så gott som genomtorrt innan nästa applicering.

Sträckförmåga:

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m.

Torktid:

Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är torktiden 8 – 10 timmar.

Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.

Rengöring:

Spackel på huden tvättas av med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Uppllysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

