

## Reparationsguide för betong

|                           | Lagningsbruk<br>Sika<br>MonoTop-650 | Tunnputs och<br>utjämningspackel<br>Sika MonoTop-620 | Vidhäftare<br>Sika<br>MonoTop-910 | Skydds- och tätslamma<br>Sika<br>TopSeal-107 |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Användning                | Lagningsbruk                        | Tunnputs/porspackel                                  | Vidhäftande,<br>korrosionsskydd   | Elastisk slamma                              |
| Skiktjocklek (normal)     | 5-50 mm                             | 1,5-5 mm                                             | 0,5-2 mm                          | 2 mm                                         |
| Polymerförstärkt          | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |
| Kan sprutas               | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |
| Tryckhållfasthet, ca, MPa | 35                                  | 30                                                   | 45                                | 35                                           |
| Saltfrostbeständighet     | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |
| Karbonatiseringsbromsande | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |
| Kloridbromsande           | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |
| Diffusionsöppen           | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |
| Övermålningsbar           | ●                                   | ●                                                    | ●                                 | ●                                            |

